

7300/7400 CombiColor Metall

Produktbeskrivelse RUST-OLEUM® CombiColor Metall er grunning- og toppstrøk i ett og samme produkt, basert på uretanmodifisert alkyd som har gode tørkeegenskaper, selv ved lave temperaturer. Produktet inneholder rustbeskyttende pigment og er bly- og kromfritt.

Bruksområde CombiColor 7300/7400 Metall kan brukes direkte på rent eller mekanisk avrustet stål og overflater grunnet med CombiPrimer 3369/3380. Produktet er først og fremst beregnet for påføring med pensel eller rulle, men kan også sprøytes. CombiColor 7300/7400 Metall gir korrosjonsbeskyttelse i lettere industrielle omgivelser. Stålkonstruksjoner i mer aggressive miljø bør først grunnes med CombiPrimer 3369/3380.

Tekniske data	Glans	Høyglans (unntatt 7375 og 7394 som er silkematt, og 7378 og 7390 som er matte)		
	Farge	Se fargekart		
	Densitet	Høyglans 1,07 kg/liter ± 0,09 avhengig av farge Silkematt 1,22 kg/liter ± 0,10 avhengig av farge		
	Tørrstoff	Høyglans 54,6 (vol) % ± 2,0 avhengig av farge Silkematt 50,6 (vol) % ± 2,0 avhengig av farge		
	Viskositet	Høyglans 100-104 KU/ «Krebs Stormer»- enheter ved 20 °C Silkematt 86-91 KU/ «Krebs Stormer»- enheter ved 20 °C		
	Anbefalt filmtykkelse	55 µm tørr film, tilsvarer 100 µm våt film		
	VOC-innhold	439 g/l		
	Klar til bruk	495 g/l		
	Kategori	A/i		
	EU-grenseverdi	500 g/l (2010)		

Tørketid	ved 20 °C/50 % rel. luftfuktighet	ved 10 °C/60 % rel. luftfuktighet	ved 30 °C/50 % rel. luftfuktighet
Støvtørr	2 timer	3 timer	1½ time
Håndterbar	8 timer	16 timer	6 timer
Overmalbar	16 timer	24 timer	8 timer
Herdetid	7 dager	14 dager	5 dager

Varmeresistens 90 °C (tørr varme), ved forhøyede temperaturer kan misfarging forekomme.

7300/7400 CombiColor Metall

Dekkevne	<p>Teoretisk dekkevne 10,3 m² pr. liter ved 55 µm filmtykkelse (tørr film, avhengig av farge)</p> <p>Praktisk dekkevne avhenger av flere faktorer som underlagets porøsitet, ruhet og materialsvinn ved påføring.</p>
Forarbeid	<p>Fjern fett, olje og annen forurensning fra overflaten med alkalisk rengjøringsmiddel eller høytrykkssteamer (damp) i kombinasjon med egnet rengjøringsmiddel. Fjern løs rust, slagg og løse malingsflak ved å skrape, stålbørste til St 3 (ISO 8501-01:1988), eller ved lett sandblåsing eller sliping av overflaten. Maling som er inntakt, mattslipes for best vedheft. Overflaten må være ren og tørr før påføring. Galvaniserte overflater og overflater av sink eller aluminium skal først grunnes med CombiPrimer 3302 Heftgrunn.</p>
Påføring	<p>Lufttemperaturen, underlagets og materialets temperatur skal være mellom 5 og 35 °C. Relativ luftfuktighet må være lavere enn 85 %. Overflatens temperatur må være minst 3 °C over duggpunktet.</p> <p>For å garantere homogenitet skal produktet ristes og røres godt om før bruk.</p>
Fortynning/påføring	<p>Pensel: opp til 10 (vol) %; RUST-OLEUM Thinner 7301, bruk pensel med lang naturbust.</p> <p>Rulle: opp til 10 (vol) %; RUST-OLEUM Thinner 7301, Bruk rulle av polyamid med kort hår, 6-12 mm. Påføring med rulle kan kreve 2 strøk, for å få anbefalt filmtykkelse</p> <p>Luftsprøyting: 10-25 (vol) %; RUST-OLEUM Thinner 7301, Tyngdekraftmating eller trykkbeholder. Bruk munnstykke/dyse på 1-1,5 mm (0,011"- 0,013") 2 - 4 bars trykk.</p>
Påføringsvilkår	<p>Maksimal tykkelse pr. sjikt: 75 µm (tørr film), tilsvarer 135 µm (våt film). For å unngå et ujevnt utseende ved påføring av aluminiumsfarget maling, anbefales sprøyting av 7311 med HVLP. CombiColor 7300 Metall kan overmales med Combi Color 7300 Aerosol enten før det er gått 4 timer eller etter 72 timer.</p>

7300/7400 CombiColor Metall

- Rengjøring** Pensler og verktøy rengjøres med RUST-OLEUM Thinner 7301 eller White Spirit. Fjern så mye av produktet som mulig fra pensler og verktøy før rengjøring. Flytende rester leveres på lokal miljøstasjon. Tom emballasje leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.
- Lagring** Lagres stående og godt forseglet i et tørt og godt ventilert rom mellom 5 og 35 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Holdbar i 5 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning, ved riktig oppbevaring.
- Forhåndsregler** Se sikkerhetsdatablad eller merking på emballasje.
- Enhet** CombiColor fås i 250 ml, 750 ml, 2,5 liter og 400 ml Aerosol (spray).

Artikkel nr.

Enheter	Artikkel nr.
250 ml	7314.0.25, 7315.0.25, 7326.0.25, 7336.0.25, 7337.0.25, 7343.0.25, 7365.0.25, 7375.0.25, 7379.0.25, 7382.0.25, 7392.0.25, 7394.0.25
400 ml spray	7314.0.4, 7315.0.4, 7326.0.4, 7336.0.4, 7337.0.4, 7343.0.4, 7365.0.4, 7375.0.4, 7379.0.4, 7382.0.4, 7392.0.4, 7394.0.4
750 ml	7314.0.75, 7315.0.75, 7326.0.75, 7336.0.75, 7337.0.75, 7343.0.75, 7365.0.75, 7375.0.75, 7379.0.75, 7382.0.75, 7392.0.75, 7394.0.75
2,5 liter	7315.2.50, 7326.2.50, 7336.2.50, 7337.2.50, 7343.2.50, 7365.2.50, 7375.2.50, 7379.2.50, 7382.2.50, 7392.2.50, 7394.2.50

Informasjonen i dette produktdatabladet er ment som rådgivende. Da omstendighetene rundt bruk og håndtering av dette produktet er utenfor vår kontroll, fraskriver vi oss alle eventuelle ansvars- eller garantikrav. Vi forbeholder oss retten til å modifisere datablad uten forvarsel. Dette produktdatablad erstatter alle tidligere utgaver.