

Peganox

Produktbeskrivelse	Peganox er en rusthemmende dispersjonsmaling basert på vannoppløst akrylharpiks.	
Bruksområde	Til bruk på overflater av jern eller andre metaller for å hindre korrosjon.	
Egenskaper	Motstandsdyktig mot U.V., flyter godt ut, elastisk (200 %), gir ypperlig beskyttelse mot korrosjon, god vannbestandighet, er et komplett system; grunning + toppstrøk i ett og samme produkt.	
Tekniske data	Utseende	silkematt (glans 60°: ± 20%)
	Farge	Engelsk rød 10, grå-grønn 20, beige-grå 30, hvit 40, sort 50, brun A66, blå A930, mosegrønn RAL 6005, reseda grønn RAL 6011, sand-grå RAL 7032, grå-hvit RAL 9002
	Densitet	1,2 g/cm ³
	Tørrstoff	i volum: ± 48 % (beige- grå) i vekt: ± 58 % (beige- grå)
	Anbefalt filmtykkelse	tørr film: 80 µm (forbruk: 200 g/m ²) våt film: 165 µm (forbruk: 200 g/m ²)
	Flammepunkt	Ikke brennbar
	VOC-innhold	15 g/l maks.
	Klar til bruk	15g/l maks.
	Kategori	A/i
	EU-grenseverdi	140 g/l (2010)
Tørketid	ved 20 °C/ 50 % relativ luftfuktighet	
Støvtørr	± 1 time	
Håndterbar	± 2 timer	
Overmalbar	6 timer	
Herdetid	± 2 dager	

Peganox

Dekkevne

Teoretisk

2 strøk med min. 200 g/ m²/strøk (5 m²/ kg)

Praktisk

Praktisk dekkevne avhenger av flere faktorer, som underlagets porøsitet og ruhet samt materialsvinn ved påføring.

Forarbeid

Følg vanlig fremgangsmåte ved rustfjerning, (min. sandblåsing (Sa2) , stålbørsting (St., 2) eller med høytrykkspyler (min. 600 Bar). Sørg for at underlaget er støvfritt (spesielt viktig etter sandblåsing).

Påføring

Temperatur ved påføring skal være mellom 8 og 55 °C. Relativ luftfuktighet må være lavere enn 80 %. Overflatens temperatur må være minst 5 °C over duggpunktet.

For å garantere homogenitet skal malingen røres godt om før bruk.

Fortynning/påføring:

Pensel:

Brukes ufortynnet

Rulle:

Brukes ufortynnet

Luftsprøyting:

Brukes ufortynnet

Airless:

Tynnes med maks 3 % vann. Munnstykke/dyse: 11-13 /
Trykk: 220 Bar

Rengjøring

Pensler og verktøy rengjøres med vann.

Bemerkninger

Ved innendørs bruk må det sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Ved stans under påføring, må pensel eller dyse nedsenkes i vann. Tuber må tømmes og rengjøres. Overflater som ikke er av jern, må grunnes med Glavaprim eller Pegalink for god vedheft.

Lagring

Lagres stående og godt forseglet i et tørt og godt ventilert rom mellom 5 og 35 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. I uåpnet forpakning holdbar i 2 år fra produksjonsdato.

Sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad eller merking på emballasjen.

Informasjonen i dette produktdatabladet er ment som rådgivende. Da omstendighetene rundt bruk og håndtering av dette produktet er utenfor vår kontroll, fraskriver vi oss alle eventuelle ansvars- eller garantikrav . Vi forbeholder oss retten til å modifisere datablad uten forvarsel. Dette produktdatablad erstatter alle tidligere utgaver.

Alanor AS, Postb. 2190, 3103 TØNSBERG
Tlf: 33 36 29 70, Fax: 33 36 29 71, e-post: post@alanor.no
www.alanor.no