

Pegarust

Produktbeskrivelse	Pegarust er en løsemiddelbasert, rusthemmende og høypolymer overflatebehandling.	
Bruksområde	Til bruk på overflater av jern, galvanisert stål, aluminium, sink etc.	
Egenskaper	Vanntett, fleksibel og elastisk, inneholder verken forbindelser av bly eller sinkkromat, svært holdbar, ypperlig motstandsdyktighet mot kjemiske stoffer i omgivelsene, tørker til og med under fuktige forhold. Har lav overflatemotstand, gir god kontakt med underlaget. God vedheft selv på fuktige overflater, kan påføres i tykke strøk.	
Tekniske data	Utseende	Høyglans (glans 60°: ± 70 %)
	Farge	Grå-grønn, beige-grå, rød
	Densitet	ca. 1,15 g/cm ³
	Tørrstoff	i volum: 46 ± 2 % i vekt: 55 ± 2 %
	Anbefalt filmtykkelse	tørr film: 170 - 195 mikron (forbruk: 2,7 m ² / l) våt film: 370 - 425 mikron (forbruk: 2,7 m ² / l)
	Flammepunkt	28 °C
	VOC-innhold	500 g/l maks.
	Klar til bruk	500 g/l maks.
	Kategori	A/i
	EU-grenseverdi	500 g/l (2010)
Tørketid	ved 20 °C/ 50% rel. luftfuktighet	
Overmalbar	24 - 48 timer	
Full Herdetid	± 1 uke	

Pegarust

Dekkevne

Teoretisk

± 2,7 m²/ l pr. strøk (2 strøk anbefales)

Praktisk

Praktisk dekkevne avhenger av flere faktorer, som underlagets porøsitet og ruhet samt materialsvinn ved påføring.

Forarbeid

Avfett overflaten om nødvendig. Følg vanlig fremgangsmåte ved rustfjerning, (sandblåsing Sa2 og mekanisk sliping ST 3). Sørg for at overflaten er støvfri før påføring. På fuktige overflater må det første strøket påføres med pensel eller rulle.

Påføring

Kan påføres under fuktige værforhold. Omgivelsestemperatur må minimum være - 5 °C.

For å garantere homogenitet skal produktet røres godt om før bruk.

Fortynning/påføring:

Pensel:

Brukes ufortynnet

Rulle:

Brukes ufortynnet

Luftsprøyting:

Anbefales ikke

Airless:

Brukes ufortynnet. Munnstykke/dyse: 018 - 021
Trykk: 200 - 220 Bar

Rengjøring

Pensler og verktøy rengjøres med Thinner 22.

Bemerkninger

Nye galvaniserte overflater og ny sink må grunnes med Pegacryl Metal Primer før påføring av Pegarust.

Lagring

Lagres stående og godt forseglet i et tørt og godt ventilert rom mellom 5 og 35 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. I uåpnet forpakning holdbar i 5 år fra produksjonsdato.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad eller merking på emballasjen.

Informasjonen i dette produktdatabladet er ment som rådgivende. Da omstendighetene rundt bruk og håndtering av dette produktet er utenfor vår kontroll, fraskriver vi oss alle eventuelle ansvars- eller garantikrav. Vi forbeholder oss retten til å modifisere datablad uten forvarsel. Dette produktdatablad erstatter alle tidligere utgaver.

Alanor AS, Postb. 2190, 3103 TØNSBERG
Tlf: 33 36 29 70, Fax: 33 36 29 71, e-post: post@alanor.no
www.alanor.no